



## Fassadengestaltung

### Ruberstein® Buntsteinputz

#### Vorbemerkungen

Ruberstein® Buntsteinputz ist ein gebrauchsfertiger Dünnenschichtputz aus farbigen Natursteingranulaten. Ruberstein® Buntsteinputz findet im Außenbereich als Sockelputz und im Innenbereich als Dekorputz Verwendung.

Pos.	Menge	Einheit / Beschreibung der Leistung	EP in €	GP in €
00 00 10		<b>m<sup>2</sup></b> <b>Untergrund prüfen</b> Untergrund auf Eignung prüfen. Er muss fest, sauber und tragfähig sein. Salzbelastungen und Hinterfeuchtungen sind auszuschließen. Nicht geeignete Untergründe sind z.B. Putze der Mörtelgruppe PI und Sanierputze bzw. Leichtputze im Außenbereich. Tapeten oder Bitumenanstriche sind restlos zu entfernen. Sandende Untergründe gegebenenfalls mit Ruberstein® Tiefengrund LF-AF oder Ruberstein® UniGrund Hydro Konz. verfestigen.		
00 00 20		<b>m<sup>2</sup></b> <b>Untergrund vorbehandeln</b> Untergrund mit Ruberstein® organischer Putzgrund vorbehandeln. (bei Buntsteinputzfarben ohne weiße Körnung wird ein eingefärbter Putzgrund empfohlen)		
00 00 30		<b>**Bedarfsposition**</b> <b>m<sup>2</sup></b> <b>Buntsteinputz auf Gipskarton</b> Bei Verarbeitung von Ruberstein® Buntsteinputz auf Gipskartonplatten diese nach Herstellungsvorschrift grundieren und mit Ruberstein® Deckgrund/ Sicherheitsgrundierung vorbehandeln.		
00 00 40		<b>m<sup>2</sup></b> <b>Verarbeitung</b> Ruberstein® Buntsteinputz vor der Verarbeitung mit einem langsam laufenden Rührwerk oder mit der Kelle gründlich bis auf den Grund aufrühren (Edelstahlwerkzeug!). Mit einer Edelstahl-Glättkelle in Kornstärke aufziehen und anschließend glätten. Größere Flächen ohne Unterbrechung nass in nass bearbeiten. Frische Beschichtung bis zur völligen Aushärtung vor Feuchtigkeitsbelastung und Frost schützen.		

(Stand: Februar 2023)

