

Akustikdeckputz F136 2K 0,5 mm – (Deckputz auf dem Grundputz F135)

Akustikputz F136 ist die abschließende Komponente eines Akustikputzsystems auf verschiedenen akustisch wirksamen Platten und dem Grundputz F135 (mittel oder grob).

Der Putz dient zum Herstellen fugenloser, glatter Oberflächen mit sehr guten akustischen, ökologischen Eigenschaften.

Lieferform:

2-komponentiges Produkt im Hobbock mit Komp. A und B =18,20 kg Komponente A (flüssig) – Eimer Komponente B (trocken) – PE-Sack

Varianten:

F136 0,5 mm = 18,20 kg (Netto) / 19,481 kg (Brutto)

Lagerung:

Trocken, frostfrei, witterungsgeschützt und luftdicht verschlossen auf Paletten lagern. Komponente A ist frostempfindlich. Lagerfähigkeit 12 Monate.

Nachhaltigkeit:

- ca. 20% des Volumens aus Ressourcen schonendem recyceltem Material
- Einsatz von Leichtfüllstoffen (aus Altglas)
- Frei von Konservierungsmitteln
- Keine VOC Kennzeichnung
- Hergestellt in Deutschland

Verbrauch:

Je mm Auftragsstärke ca. 2,28 kg Material / m² Empfehlung = 3er Zahnung (C3) Reichweite pro Gebinde ca. 8,0 m².

Eigenschaften:

- Kratzfest (Prüfbericht 234806c FILK Freiberg vom 22.01.2024) – ca. 10 x kratzfester bei der Belastung mit 1 N als der Ruberstein Akustikputz F135)
- Optisch hochwertig
- Sehr feine, matte Oberfläche
- Einfache Verarbeitung
- Sehr gute Schallabsorbtion
- Frei von Konservierungsmitteln
- keine Ausgasungen
- Körnung 0,5 mm
- Brandklasse A1
- Objekt- und Verarbeitungstemperatur > +12°C (max. 70 % rel. Luftfeuchtigkeit)
- Farbton: entspricht ca. RAL 9003 Signalweiß

Untergrund:

Der Äkustikgrundputz muss trocken, sauber, tragfähig, rissfrei und frei von anderen Verunreinigungen sein.

Schleifstaub auf der Oberfläche entfernen.

Vorbereitung Baustelle:

Ab 20 m² mit mehreren Verarbeitern arbeiten. Mit Flächengerüst oder Rollgerüst arbeiten. Bsp. 50 gm:

Eine Person rührt das Material an

Zwei Personen tragen das Material auf, zahnen und glätten das Material

Eine Person führt die Feinglättung aus. Ab 50 m² Trennfugen vorsehen.

Materialvorbereitung:

Nur komplettes Gebinde verarbeiten und mit einmal anrühren!

Der gelieferte Hobbock enthält einen Eimer mit der flüssigen Komp. A und einen PE-Sack mit der Komp. B.

Beide Komp. Sind dem Hobbock zu entnehmen.

Komponente A (flüssig) im Hobbock vorlegen und Komp. B (trocken) unter rühren mit einem Doppelwendelrührer (400 Umdrehungen/Minute) hinzugeben.

Material ca. 2 Minuten mischen. Material nimmt ca. 20% an Volumen zu. Anschließend 3 Minuten ruhen lassen. Das Material noch einmal kurz aufrühren. Wichtig ist hier darauf zu achten, dass die Ecken im Kessel sauber mitgemischt werden.

Kellentest: Angemischtes Material auf eine Putzoder Mauerkelle geben und die Kelle umdrehen. Das Material sollte nicht von der Kelle abreisen und 30-60 Sekunden Kopfüber an der Kelle "kleben".

Bei Erschütterungen sollte das Material in sich abreißen und nicht an der Kelle. Sollte das Material an der Kelle abreißen, geben Sie 50-100 ml Wasser hinzu, bis der gewünschte Effekt eintritt

Ca. 30 Minuten Verarbeitungszeit.

Nach längerer Standzeit muss das Material wieder aufgerührt werden. Restmengen können in einem geschlossenen Eimer ca. 3 Tage aufbewahrt werden und müssen mit Wasser

Stand: 08.01.2025



wieder auf die erforderliche Konsistenz eingestellt werden.

Sollte sich da Material während der Zahnung vom Untergrund abrollen, muss dem Material in 50 ml Schritten Wasser zugegeben werden.

Verarbeitung:

Zugluft oder eine Belüftung durch Ventilatoren während der Beschichtung ist zu verhindern. Zur Erzielung einer optimalen Oberfläche werden die Flächen während der Beschichtung mit Scheinwerfer im Streiflicht beleuchtet.

Zweischichtsystem:

Der Akustikputz wird mit einer Zahnkelle C3 fein = 3 x 3 mm oder 4 x 4 mm gleichmäßig in Bahnen auf den F135 Grundputz vom Rand aus und quer zur Hauptlicht-Einfallsrichtung aufgetragen.

Nach dem Auftrag wird die zu glättende Fläche nochmals im Kreuzzug quer zu der Auftragsrichtung gleichmäßig gezahnt und das überschüssige Material entfernt. Nach der zweiten Zahnung (parallel zur Hauptlicht-Einfallsrichtung) erfolgt direkt die Grobglättung. Diese kann direkt mit einem Schmetterling (Flächenspachtel) oder der glatten Seite der Zahnkelle erfolgen.

Zu häufiges Grobglätten führt zu Blasenbildung, dies ist zu vermeiden!

Um eine glatte gleichmäßige Optik zu erhalten muss die Oberfläche mit angemessenem Druck geglättet werden.

Die Feinglättung erfolgt sobald die Oberfläche im Streiflicht den Glanz verliert und matt ist. Dies ist je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 60 - 90 Minuten der Fall.

Die einzelne Feinglättung erfolgt jeweils im Kreuzzug zu der vorherigen Grobglättung. Dabei wird die Oberfläche in einem maximalen Winkel von 5°, unter leichtem Druck geglättet.

Als optimales Glättwerkzeug hat sich die Glättkelle NELA Premium NELAFLEX II Gold erwiesen. Edelstahl Glättwerkzeug kann zu vergrauung führen.

Die Glättwerkzeuge müssen vor jeder Glättung gereinigt und mit einem feuchten Tuch oder einer Handspritze angefeuchtet werden.

Die Decken sind im Streiflicht nicht frei von sichtbaren Unebenheiten.

Durchgetrocknet: nach ca. 36 Stunden

Objekt- und Umgebungsbedingungen:

Unter 12°C darf das Produkt nicht verarbeitet werden.

Ebenfalls muss die Luftfeuchtigkeit beachtet werden, diese sollte nicht über 70% liegen. Sollten nicht die passenden Bedingungen auf der Baustelle herrschen, so ist mit Wärmelüftern zu arbeiten. Bitte achten Sie auf indirekte Luftströmung zu den Akustikdecken. Bei niedrigeren Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit kann das Produkt nicht abbinden! Dann sind Trocknungszeiten von mehreren Tagen möglich. das Produkt nicht abbinden! Dann sind Trocknungszeiten von mehreren Tagen möglich.

Maschineneinstellung:

Maschineneinstellung: WAGNER PC 830 (5m Schlauch, 15 mm Innendurchmesser)

Wagner PC830: Geschwindigkeit 7

Düse: 8mm

Kompressor: Staudruck 4 bar, Fließdruck ca. 3

bar

ACHTUNG! Schwarze Schläuche können zu Farbveränderungen führen, helle oder innen beschichtete Schläuche verwenden!

Werkzeug kann bei übermäßiger Glättung Spuren / Verfärbungen (graue Schleier) hinterlassen. Empfohlenes Werkzeug Nela Flex II Gold.

Hinweise:

Eine Trocknung mit Gasheizern wird nicht empfohlen.

Beschädigungen können nachträglich ausgebessert, müssen aber exakt an den umliegenden Putz angepasst werden. Hier im Vorfeld die Stelle abkleben und mittels Cuttermesser für saubere Kanten sorgen.

Der Putz kann nicht geschliffen werden, hier besteht durch das Marmorkorn die Gefahr, dass der Putz aufreißt. Ausgebesserte Stellen, speziell der Randbereich haben eine andere Lichtbrechung und können je nach Lichteinfall optisch wahrgenommen werden.

Verunreinigungen durch eine Edelstahlkelle oder z.B. schmutzige Finger können mit einem "Schmutz-Radierer" (z.B. EDEKA zuhause Schmutz-Radierer (EAN: 4311501409442)) durch leichtes schleifen entfernt werden.

Das Schleifen mit Schleifpapier wird nicht empfohlen. Der Putz neigt zum aufreißen.

Stand: 08.01.2025



übernommen werden.

Farbtongenauigkeit:

Farbtonunterschiede zwischen den Chargen sind aufgrund der natürlichen Rohstoffe möglich. An einer Fläche nur Produkte derselben Charge verarbeiten.

Aufgrund chemischer und/oder physikalischer Abbindeprozesse bei

unterschiedlichen Objektbedingungen kann keine Gewähr für gleichmäßige

Farbtongenauigkeit und Fleckenfreiheit, insbesondere bei:

- a. ungleichmäßigem Saugverhalten des Untergrundes
- b. unterschiedlichen Untergrundfeuchten in der Fläche
- c. partiell stark unterschiedlicher Alkalität / Inhaltsstoffen aus dem Untergrund,

Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen