



# Ruberstein® Algenschutz

## Grundiermittel mit Algizidrüstung

**Basis:**

Polymerdispersion, Algizid/Fungizid in wässriger Lösung

**Farbe:**

milchig

**Lieferform:**

Kanister à 5 und 10 l, andere Mengen auf Anfrage

**Lagerung:**

Gebinde dicht verschlossen, frostfrei, jedoch nicht über + 30°C aufbewahren.

Lagerfähigkeit 12 Monate.

**Verbrauch:**

Je nach Saugfähigkeit des Baustoffes bzw. Untergrundes zwischen 0,1 - 0,5 l / m<sup>2</sup> Wandfläche

**Anwendung:**

Ruberstein® Algenschutz wird nach der Behandlung der Fläche mit Ruberstein® Algenentferner eingesetzt, um wirksam vor schnellem Neubefall mit Algen oder Pilzen zu schützen.

Danach erfolgt der Auftrag einer deckenden Beschichtung mit algizider / fungizider Ausrüstung, wie z.B. Ruberstein® Algenschutzfarbe oder Ruba® Perl Farbe.

**Eigenschaften:**

- algizid/fungizid ausgerüstet
- festigt den Untergrund
- alkalibeständig

**Verarbeitung:**

Befallene Flächen zunächst mit Ruberstein® Algenentferner behandeln (siehe entsprechendes Technisches Merkblatt).

Ruberstein® Algenschutz gut aufrühren und mittels Pinsel, Bürste, Rolle oder maschinell aufbringen. Die Fläche darf nach dem Auftragen von Ruberstein® Algenschutz nicht glänzen. Gegebenenfalls ist es erforderlich, Ruberstein® Algenschutz mit Wasser zu verdünnen. Musterflächen anlegen. Nicht zu behandelnde Bauteile vor Spritzern schützen. Nach Trocknung einen deckenden Anstrich (z.B. Ruberstein® Algenschutzfarbe oder Ruba® Perl Farbe) auftragen. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten!

**Arbeits- und Gesundheitsschutz:**

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch bitte Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

BauA-Registriernummern:

N-53144

N-53137

EU-VOC-Grenzwert: Kategorie A/g/wb 30 g/l

Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

GISCODE: BSW50

EUH208: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Hinweise**

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.