

Ruberstein® Antigraffiti P Grundierung

Grundierungsmittel für den permanenten Antigraffiti-Schutz Ruberstein® Antigraffiti P

Ruberstein® Antigraffiti P Grundierung verbessert die Haftung von Ruberstein® Antigraffiti P auf glatten und nicht mineralischen Oberflächen wie Metallen, Farben oder Kunststoffen. Ruberstein® Antigraffiti P Grundierung bildet einen Silikonharzfilm und ist nicht geeignet für stark alkalische Oberflächen.

1 Eigenschaften:

Ruberstein® Antigraffiti P Grundierung verbessert die Haftung des Ruberstein® Antigraffiti P auf schwierigen, nicht saugfähigen, nicht mineralischen Untergründen durch die Ausbildung eines gleichmäßigen Silikonharzfilms. Das lösemittelbasierte Produkt dringt auch in kompakte Oberflächen ein und sorgt so für eine zuverlässige Verbindung zwischen Untergrund und Schutzsystem. Die Grundierung ist lichtbeständig, witterungsstabil und trägt nach vollständiger Aushärtung nicht zur Veränderung der Oberflächenoptik bei.

2 Lieferform:

Blechkanister 1 l, 5 l

5 Zusammensetzung:

Silan-/Siloxan-basiertes Bindemittel (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)

6 Lösemittel:

Isoalkane

7 Verbrauch / Ergiebigkeit:

Der Verbrauch von Ruberstein® Antigraffiti P Grundierung beträgt etwa 0,040 – 0,065 l/m² und gilt als Richtwert für glatte, wenig saugende Untergründe wie Metall, Lacke oder Kunststoffe. Auf stärker strukturierten oder porösen Oberflächen ist mit einem entsprechend höheren Verbrauch zu rechnen. Zur belastbaren Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs wird das Anlegen einer Probefläche empfohlen.

8 Lagerung:

Gebinde luftdicht verschlossen, kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, zwischen +5 °C und +30 °C lagern. Lagerfähigkeit des original verschlossenen Gebindes 12 Monate.

11 Untergrund / Vorbereitung:

Der Untergrund muss rissfrei, tragfähig, trocken sowie frei von Salzen, Ausblühungen, Öl, Fett, Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Vor der Applikation ist die Oberfläche fachgerecht zu reinigen und muss oberflächlich trocken erscheinen. Stark alkalische Untergründe wie frischer Beton oder mineralische Putze sind grundsätzlich kritisch zu bewerten; in solchen Fällen ist der direkte Einsatz von Ruberstein® Antigraffiti P ohne Grundierung zu prüfen. Bei Untergründen mit vorhandenen Altbeschichtungen ist deren Haftfestigkeit vor der Verarbeitung zu kontrollieren und gegebenenfalls eine fachgerechte Vorbehandlung durchzuführen. Die Oberflächentemperatur des Untergrunds darf während der Verarbeitung sowie der anschließenden Trockenphase einen Mindestwert von +5 °C nicht unterschreiten.

13 Verarbeitung:

Produkt vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren. Nicht zu beschichtende Bereiche durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen. Das Auftragen von Ruberstein® Antigraffiti P Grundierung kann mit einer Rolle, Pinsel oder maschinell durch Airless-Sprayen erfolgen. Ein einmaliger Auftrag ist ausreichend. In einem Arbeitsgang nur so viel Material auftragen, dass kein Material abläuft. Bei maschinellem Auftrag ist das Material anschließend mit der Rolle zu egalisieren. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit geeignetem Lösemittel reinigen. Achtung! Ruberstein® Antigraffiti P Grundierung lüftet in der Regel innerhalb von 15 Minuten ab. Nach Ablauf dieser Abluftzeit kann Ruberstein® Antigraffiti P aufgetragen werden. Ruberstein® Antigraffiti P Grundierung benötigt etwa 1 – 2 Wochen, um auszuhärten, auch unter bereits aufgetragenem Ruberstein® Antigraffiti P. In dieser Zeit sollte das System nicht mechanisch belastet oder gereinigt werden. Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung mind. +5 °C. Nicht bei Temperaturen über +30 °C verarbeiten.

16 Entsorgung:

Produktreste und Gebinde sind gemäß den geltenden nationalen und kommunalen Vorschriften für lösemittelhaltige Abfälle zu entsorgen. Leere, vollständig entleerte Gebinde können dem werkstofflichen Recycling zugeführt werden, sofern keine anhaftenden Produktreste vorliegen. Nicht ausgehärtete Reste dürfen nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen.

21 Verweis:

Die Produktverpackung dieses Produkts entspricht den Vorgaben der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR), Artikel 5 (Stoffbeschränkungen). Die entsprechende Konformitätserklärung liegt bei Rubersteinwerk GmbH vor und kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise:

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem aktuellen Kenntnis- und Erfahrungsstand. Sie entbinden den Verarbeiter angesichts der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie geltende gesetzliche Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit Erscheinen dieser Technischen Information verliert jede vorherige Ausgabe ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version ist über [Website/Kontakt] erhältlich. Technische Änderungen an den Produkten sowie deren Verpackungen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.