

Ruberstein® Dichtband NVV

1 Eigenschaften:

Beidseitig mit Polyestervlies beschichtetes, elastisches Dichtband auf NBR-Kautschuk-Basis mit überstehendem Vliesträger. Das Dichtband hat eine hohe Querdehnung und ist absolut silikonverträglich.

2 Lieferform:

120 mm – 10 m Rolle 120 mm – 50 m Rolle 200 mm – 50 m Rolle

7 Verbrauch / Ergiebigkeit:

Eine Überlappung von mindestens 5 cm berücksichtigen.

8 Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung in der Originalverpackung mindestens 24 Monate haltbar.

9 Technische Parameter:

Farbe: grau Stärke: 0,60 mm Breite: 120 oder 200 mm Äquivalente Luftschichtdicke sd: 5 m Wasserdruckbeanspruchung: dicht bei 3 bar Querdehnung: 250 % Längsdehnung: 50 % Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +90 °C

13 Verarbeitung:

Das Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden und in die noch frische Abdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Die Verarbeitung sollte bei einer Umgebungs- und Untergrundtemperatur von mindestens +5 °C erfolgen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Dichtband vollständig mit dem Material überarbeiten.

16 Entsorgung:

Verpackungen können über das duale Entsorgungssystem entsorgt werden. Produktreste sind gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

19 Sicherheitshinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

21 Verweis:

Die Produktverpackung dieses Produkts entspricht den Vorgaben der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR), Artikel 5 (Stoffbeschränkungen). Die entsprechende Konformitätserklärung liegt bei Rubersteinwerk GmbH vor und kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Anwendungsgebiete:

Zur Fugenabdichtung auf einer vorgefertigten Hohlkehle sowie zur Abdichtung im Wand- und Bodenbereich unter Verwendung von mineralischen Dichtschlämmen (starr oder flexibel).

Vorbereitung des Untergrundes:

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenen Abdichtungssystem abhängig. Je nach verwendeter Abdichtung ist eine geeignete Grundierung aufzubringen. Nach Trocknung des Grundiermittels wird ein ca. 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit der Abdichtung eingestrichen.

Hinweis für Folgearbeiten:

Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen und mineralischen flexiblen Dichtschlämmen gegeben.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sind sofort nach Gebrauch der Abdichtungsmasse mit Wasser zu reinigen.

Hinweise:

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem aktuellen Kenntnis- und Erfahrungsstand. Sie entbinden den Verarbeiter angesichts der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie geltende gesetzliche Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit Erscheinen dieser Technischen Information verliert jede vorherige Ausgabe ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version ist über [Website/Kontakt] erhältlich. Technische Änderungen an den Produkten sowie deren Verpackungen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.