

Ruberstein® Granit-Natursteinputz

Ruberstein® Granit-Natursteinputz ist ein gebrauchsfertiger Dünnschichtputz aus Granit. Ruberstein® Granit-Natursteinputz findet im Außenbereich als Sockel- und Fassadenputz und im Innenbereich als Dekorputz Verwendung.

1 Eigenschaften:

- Wasserdurchlässigkeit DIN EN 1062-1: Klasse III – niedrig ($w_{24} = 0,07 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{bar})$)
- Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1062-1: Klasse II – mittel ($s_d = 0,14 \text{ m}$)
- Haftzugfestigkeit $> 0,3 \text{ MPa}$
- Brandklasse A2-s2, d0 auf Trägermaterialien der Brandklasse A2-s1, d0 bzw. mit einer Dichte $> 525 \text{ kg}/\text{m}^3$
- strapazierfähig
- wetterbeständig
- schlagregenfest
- farbtourenbeständig
- reinigungsfähig mit Wasser
- bei sehr tiefen Temperaturen sinkende Elastizität, bei mechanischer Belastung (Stoß usw.) Abplatzungen möglich
- VOC-Gehalt: Kategorie A/a/wb, Grenzwert $30 \text{ g}/\text{l}$. Dieses Produkt enthält $< 30 \text{ g}/\text{l}$ VOC.
- Emissionsklasse A+ gem. französischer VOC-Verordnung

2 Lieferform:

Kunststoffeimer à 23 kg netto. 24 Eimer/Palette = 552 kg

3 Farbe / Farbtouren:

Granit Line: bianco, grigio, nero

4 Struktur / Koernung:

$1,0 - 2,0 \text{ mm}$

5 Zusammensetzung:

Reinacrylat-Dispersion, Granit-Natursteingranulat, Additive

7 Verbrauch / Ergiebigkeit:

$4 - 5 \text{ kg} / \text{m}^2$

8 Lagerung:

Gebinde frostfrei, jedoch nicht über $+30 \text{ °C}$ dicht verschlossen aufbewahren. Lagerfähigkeit im original verschlossenen Gebinde 24 Monate.

11 Untergrund / Vorbereitung:

Als Untergründe geeignet sind alle festen, sauberen, tragfähigen, nicht salzbelasteten und trockenen Flächen. Eine Hinterfeuchtung ist auszu-schließen. Nicht geeignete Untergründe für Ruberstein® Granit-Natursteinputz sind z.B. Putze der Mörtelgruppe P I und Sanierputze. Leichtputze mit Styropor sind nur bedingt geeignet; hier ist eine Probefläche anzulegen und die Haftung zu prüfen. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Grundierung mit Ruberstein® Deckgrund / Sicherheitsgrundierung erforderlich. Tapeten oder Bitumenanstriche sind restlos zu entfernen. Sandende Untergründe gegebenenfalls mit Ruberstein® Tiefengrund LF-AF oder Ruberstein® Tiefengrund LF Konz. verfestigen. Untergrund mit Ruberstein® Putzgrund vorbehandeln. Für die Farbtöne grigio und nero wird eine Vorbehandlung mit farbigem Putzgrund empfohlen. Für die Verarbeitung von Ruberstein® Granit-Natursteinputz auf Gipskartonplatten diese nach Herstellervorschrift grundieren und mit Ruberstein® Deckgrund / Sicherheitsgrundierung vorbehandeln, um das Durchschlagen von ausblutenden Inhaltsstoffen zu verhindern. Gleiches gilt für kritische Altuntergründe, bei denen diese Möglichkeit besteht.

13 **Verarbeitung:**

Ruberstein® Granit-Natursteinputz vor der Verarbeitung mit einem langsam laufenden Rührwerk oder von Hand mit der Kelle gründlich bis auf den Grund aufrühren. Bei Verwendung verschiedener Chargen diese vor der Verarbeitung miteinander mischen, um Farbtonabweichungen zu vermeiden. Es sind ausschließlich Edelstahlwerkzeuge zu verwenden. Zugabe von max. 100 ml Wasser pro Eimer zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz möglich. Mit einer Edelstahl-Glättkelle in Kornstärke aufziehen und anschließend glätten. Größere Flächen ohne Unterbrechung nass in nass bearbeiten. Frische Beschichtung bis zur völligen Aushärtung vor Feuchtigkeitsbelastungen und Frost schützen. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5 °C! Nicht bei Regen, starkem Wind oder bei praller Sonne verarbeiten! Trocknungszeit: griffest nach ca. 1 bis 3 Tagen, je nach Witterung und Saugverhalten des Untergrundes Endhärte: nach 2 bis 4 Wochen Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

17 **Arbeitsschutz:**

Behandelte Ware – enthält Biozidprodukte zum Schutz vor mikrobiellem Befall während der Lagerung. Hautkontakt vermeiden, geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

21 **Verweis:**

Die Produktverpackung dieses Produkts entspricht den Vorgaben der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR), Artikel 5 (Stoffbeschränkungen). Die entsprechende Konformitätserklärung liegt bei Rubersteinwerk GmbH vor und kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

22 **CE-Kennzeichnung:**

	
Referenz-Nr.: GNP15/RSN	
EN 15824:2017	
Die Leistungserklärung ist unter der Internetadresse des Herstellers elektronisch abrufbar.	

Wichtig:

Farbton vor Verarbeitung prüfen. Reklamationen nach der Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Hinweise:

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem aktuellen Kenntnis- und Erfahrungsstand. Sie entbinden den Verarbeiter angesichts der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie geltende gesetzliche Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit Erscheinen dieser Technischen Information verliert jede vorherige Ausgabe ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version ist über [Website/Kontakt] erhältlich. Technische Änderungen an den Produkten sowie deren Verpackungen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.