

Ruberstein® Kalkoberputz

Kalk-Putzmörtel für Oberputze im Innenbereich
RSN-Artikel-Nr.: 30401

Basis:

Zuschlag nach DIN EN 13139
Weißkalkhydrat nach DIN EN 459-1
Eigenschaftsverbessernde Zusatzmittel

Einsatzgebiete:

- Als Oberputz auf allen gips-, kalk- und kalkzement-gebundenen Unterputzen der Kategorien CS I - CS IV
- Besonders geeignet als Wand- und Deckenfeinputz für innen

Lieferform:

30 kg Sack (42 Stück pro Palette)

Anwendung:

- Wand & Decken, innen

Eigenschaften:

- ✓ Gut verarbeitbar
- ✓ Atmungsaktiv
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Wohnraumklimafördernd
- ✓ Erhärtet weitgehend rissfrei
- ✓ Bildet einen guten Untergrund für leichte Tapeten und Anstriche

Technische Daten:

- Haftzugfestigkeit > 0,08 N/mm²
- Körnung 0 – 0,8 mm
- Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu = 25$
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry, mat}$ für P=50% $\leq 0,45$ W/(m*K)
- GP, CS I W_{c0} / DIN EN 998-1
- Korn 0-0,8mm
- Verarbeitungstemperatur (Luft oder Wand) nicht unter +5°C verarbeiten!

Untergrundvorbereitung:

- Der Unterputz muss lot- und lattengerecht sein.
- Staub und lose Teile sind vom Untergrund zu entfernen.
- Stark saugender Untergrund ist vorzustreichen.
- Altputze vor der Überarbeitung gründlich reinigen.
- Kunstharzputze und gestrichene Untergründe sind nicht geeignet.
- Putzgrundprüfung nach VOB/C-DIN 18350 vornehmen

Verarbeitung:

- 30 kg mit ca. 13,5 l Wasser anmischen
- Verarbeitungszeit ca. 4 Stunden
- Der Putzauftrag erfolgt mit der Traufel oder dem Aufziehbrett
- Die Putzstärke richtet sich nach dem Unterputz, soll aber 2 mm nicht übersteigen
- Der Restmörtel kann eingesumpft werden und hält sich dann tagelang

Nachbehandlung:

- Frische Putzflächen sind vor zu schnellem Austrocknen durch Sonne oder Wind und vor Frost zu schützen, und wenn nötig nachzunässen.
- Nach dem Putzauftrag geschlossene Räume bis zur Austrocknung des Putzes lüften.
- Das Anbringen von Anstrichen und Tapeten darf nur nach völligem Erhärten des Putzes erfolgen (mind. 28 Tage).
- Die Festigkeit der Beschichtung darf zu keinem Zeitpunkt höher als die der Oberputzschicht sein.

Verbrauch

- 30 kg = ca. 24 l Frischmörtel
- Ca. 1,2 kg/m²/mm

Arbeitsschutz:

Chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH), GISCODE ZP1.

⚠ Darf nicht in Kinderhände gelangen

⚠ Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt

Lagerung:

- Kühl, trocken & frostfrei lagern
- Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum

Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

