

Ruberstein® Mineralischer Putz

Zusammensetzung:

- normgerechte hydraulische Bindemittel
- exakt abgestimmte Vergütungsstoffe

Struktur:

- Reibputz
- Kratzputz

Korngröße:

- Reibputz 2,0 / 3,0 / 5,0 mm
- Kratzputz 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm

Farbtöne:

weiß und abgetönt nach Ruberstein®-Farbkarte ab 300 kg gegen Preisaufschlag ab Werk

Verbrauch:

je nach Untergrund und Korngröße

Kratzputz

- 1,5 mm - ca. 3,0 - 3,5 kg/m²
- 3,0 mm - ca. 4,0 - 4,5 kg/m²
- 5,0 mm - ca. 6,5 - 7,5 kg/m²

Reibputz

- 2,0 mm - ca. 3,0 - 3,5 kg/m²
- 3,0 mm - ca. 4,0 - 4,5 kg/m²

Lieferform:

Papiersäcke à 25 kg auf Euro-Paletten

Lagerung:

trocken, Lagerzeit ca. 6 Monate

Anwendung:

Ruberstein® Mineralischer Putz dient zur dekorativen Gestaltung von Fassaden und Innenwänden in verschiedenen Strukturvarianten bzw. als Endbeschichtung auf Ruberstein® Wärmedämmverbundsystemen.

Eigenschaften:

- wasserabweisend
- dampfdiffusionsoffen $s_d = 0,154 \text{ m}$, $\mu = 20,1$
- (Werte gelten im mineralischen Wärmedämmverbundsystem)
- sehr ergiebig
- hohe Haftfähigkeit
- maschinenverarbeitbar
- GISCODE: ZP1

Ruberstein® Mineralischer Putz ist ein Werk-trockenmörtel der Mörtelgruppe CS II (DIN EN 998-1).

Untergründe:

Geeignet sind mineralische, saugfähige Untergründe. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und ausreichend ausgehärtet sein. Staub und lose Teile entfernen. Bei unterschiedlich saugendem Untergrund oder farbigen Putz empfiehlt sich ein Voranstrich mit Ruberstein® Organischer Putzgrund, Ruberstein® Siliconputzgrund oder Ruberstein® Universalputzgrund.

Verarbeitung:

Ein 25-kg-Sack Ruberstein® Mineralischer Putz wird mit ca. 5 - 6 l Wasser angemischt. Für eine gleichmäßige Mörtelkonsistenz sind stets gleiche Wassermengen und Mischzeiten beizubehalten.

Ruberstein® Mineralischer Putz mit rostfreier Edelstahltraufel auf Korngröße aufziehen. Reibputz mit Plastiktraufel waagrecht, senkrecht oder kreisförmig verscheiben, Kratzputz mit Stahltraufel strukturieren. Stets nass in nass arbeiten.

Das Material für eine geschlossene Fläche ist in einer Charge oder kontinuierlich anzumischen. Geschlossene Flächen sind in einem Arbeitsgang ohne Unterbrechung aufzuziehen und zu strukturieren. Kommen bei maschineller Verarbeitung Putzmaschinen mit Durchlassmischpumpen zum Einsatz, so werden Pumpen mit halber Leistung empfohlen.

Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C. Frisch geputzte Flächen sind vor zu schneller Austrocknung durch Sonne und Wind sowie vor Regen zu schützen.

Eingefärbte mineralische Edelputze neigen zur Fleckenbildung durch Calciumcarbonatausblühungen. Nach entsprechender Standzeit (mindestens 2 – 4 Wochen) kann Ruberstein® Mineralischer Putz mit Ruberstein® Fassadenfarben entsprechend den Angaben in den zugehörigen Produktdatenblättern überstrichen werden. Schlechtere Witterungsbedingungen verlängern die erforderlichen Trocknungszeiten des Putzes!

Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Farbige Putze:

Farbtönung erfolgt auf Kundenwunsch. Putz vor der Verarbeitung auf Übereinstimmung mit bestelltem Farbton prüfen, Reklamationen aus Farbtonabweichungen nach der Verarbeitung werden nicht anerkannt. Keine Material-rücknahme!

Farbtonnachlieferung:

Geringe Farbtonabweichungen zu vorherigen Lieferungen sind möglich.

Wichtig: Altes und neues Material nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten! Chargennummern beachten!

Gesundheitsschutz:

Frischer Putz ist alkalisch. Haut- und Augenschutz tragen!

Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Enthält: Portlandzement Signalwort: Gefahr
	H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P302+P352+P332+P313 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: ärztliche Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P305+P351+P338+P315 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. P251 Einatmen von Staub vermeiden. P352 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P254 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen. P304+P340 BEI EINTAMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert. P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften entsorgen.