

Ruberstein® Steinschlämme, farbig

Basis:

Polymerdispersion

Farbtöne:

Basis: transparent / nicht deckend, nach Kundenwunsch einfärbbar (Pigmentkosten werden separat berechnet)

Verbrauch:

ca. 0,2 kg/m², auf glatten Untergründen, je Schicht.
ca. 0,4 kg/m², auf rauhen, saugfähigen Untergründen, je Schicht.

Bitte Versuchsflächen zur Verbrauchsermittlung anlegen.

Lieferform:

Kunststoffeimer à 5 und 20 kg netto

Lagerung:

Gebinde frostfrei, jedoch nicht über + 30°C dicht verschlossen aufbewahren.
Lagerfähigkeit 12 Monate.

Anwendung:

Die eingefärbte Ruberstein® Steinschlämme wird als deckende, quarzhaltige Schlämme auf den Naturstein aufgebracht.

Mit ihr können Fensterbänke, Gesimse, Lisenen, Profile, Sockel, Fassaden, Figuren, Kreuzblöcke u.a. aus Sandstein, Kalkstein, Kalksandstein, Kunststein oder Beton ausgebessert und überschlämmt werden.

Je nach gewünschter Farbtonintensität mehrere Schichten auftragen. Wartezeit zwischen den einzelnen Schichten beachten. Vorherige Schicht muss verfestigt sein. Bis zur Aushärtung vor Regen schützen

Zur Beurteilung der Farbe und der Farbentwicklung sollte vor der ersten Anwendung eine Musterfläche angelegt werden.

Arbeits- und Gesundheitsschutz:

- VOC-Gehalt Kategorie A/g/wb 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.

- EUH208: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Untergründe:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Tragfähigkeit prüfen! Frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein, Standzeit je nach Witterung mindestens 2 - 4 Wochen. Sinterschichten und lose haftende Altanstriche entfernen.

Verarbeitung:

Inhalt des Gebindes gründlich um- und aufrühren! Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von max. 10 % Wasser einstellen.

Ruberstein® Steinschlämme gleichmäßig mit Deckenbürste, Malerbürste, Quast oder Rolle aufbringen. Es können zwei Anstriche aufgetragen werden. Durchtrocknung und Überarbeitung nach 12 Stunden (bei 20°C und 65% relative Luftfeuchte). Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen.

Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C (Nachttemperaturen beachten)!

Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Farbige Steinschlämme vor der Verarbeitung auf Übereinstimmung mit bestelltem Farbton prüfen, Reklamationen aus Farbtonabweichungen nach der Verarbeitung werden nicht anerkannt.

Keine Materialrücknahme!

Geringe Farbtonabweichungen zu vorherigen Lieferungen sind möglich.

Wichtig: Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten!

Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.