

Ruberstein® UniGrund Hydro AF

Lösemittelfreies Verfestigungsmittel für Baustoffe

Basis:

Hydrosol

Lieferform:

Kanister à 1 l, 5 l, 10 l,
andere Mengen auf Anfrage

Lagerung:

Frostfrei, dicht verschlossen. Bei unter + 30°C,
vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall
geschützt, Lagerfähigkeit im original-
verschlossenen Gebinde 12 Monate.

Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des
Untergrundes stark schwankend
(ca. 0,05 - 0,2 l/m²). Objektspezifischen Verbrauch
und erforderliche Verdünnung an Versuchsfläche
ermitteln!

Anwendung:

Ruberstein® UniGrund Hydro AF wird eingesetzt
zur Verfestigung oberflächlich sandender und
kreibender Untergründe, abgewitterter
mineralischer Putzflächen und Fugenmörtel.
Ruberstein® UniGrund Hydro AF eignet sich auch
zur Grundierung von Gipskartonplatten sowie zur
Egalisierung des Saugverhaltens mineralischer
Untergründe vor dem Auftragen weiterer
Beschichtungen.

Eigenschaften:

- hohes Eindring- und Massebindungs-
vermögen
- hohe Alkalibeständigkeit
- Kontrollfarbe milchig weiß
- Dichte ca. 1,01 kg/l
- VOC-Gehalt: Kategorie A/h/wb 30 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gesundheits- und Arbeitsschutz:

- GISCODE: BSW20
- EUH208: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-Benziso-thiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Untergründe:

Der Untergrund muss tragfähig, fett-, öl- und staubfrei sein. Die Oberfläche sollte lufttrocken sein und keine Feuchtflecken aufweisen. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschließen.

Verarbeitung:

Möglichst Versuchsfläche zur Ermittlung der erforderlichen Verdünnung, des Verbrauchs und der Beurteilung der Wirksamkeit am Objekt anlegen. Die grundierte Fläche darf keine glänzende Schicht bilden. Ruberstein® UniGrund Hydro AF in einem oder mehreren Arbeitsgängen satt und gleichmäßig auf den trockenen, saugfähigen Baustoff auftragen. Bei mehrmaligem Auftrag nass in nass arbeiten! Für größere Flächen empfiehlt sich die Anwendung eines drucklosen Flut- oder Sprühverfahrens.

Nicht zu verfestigende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken vor Spritzern schützen. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C!

Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser!